STEINIMPRÄGNIERUNG BODEN/FLÄCHE 8

FLÜSSIG



Hersteller: Kopetzky & Moritz KG, Gewerbegebiet 532, 5721 Piesendorf, Österreich, www.profihygiene.com • komo@sbg.at

Einsatzbereich

Steinimprägnierung auf Lösemittelbasis für den Innen- und Außenbereich. Geeignet für neue und alte Fußböden und Wände aus Natur- und Kunststein wie Cottobeläge, Marmor, Terrazzo, Solnhofer Platten, Schiefer, Sandstein, Muschelkalk, Asbestzement, unglasierte Keramikplatten sowie für alle saugfähigen Untergründe. Behandelte Böden erleichtern das Sauberhalten, Reinigungsaufwand wird reduziert.

Produkteigenschaften

Einsickern von Wasser wird verhindert ohne die Oberflächenfarbe bzw. die Optik zu verändern. Poröser Stein bleibt durchlässig für Wasserdampf. Algenbildung, Schmutzablagerung in den Poren wird zuvorgekommen. Ultra-High-Speed geeignet.

Ökologie

Auf Lösemittelbasis. Darf nicht unverdünnt in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung), schwach wassergefährdend.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Haut- und Augenreizung. Eindringen in die Atemwege vermeiden. Nicht verschlucken. Kindersicher aufbewahren.



Inhaltsstoffe

Kohlenwasserstoffe, Silikonöle

<u>Ergiebigkeit</u>

Je nach Saugfähigkeit des Bodens reichen 1 Liter für ca. $5 - 10 \text{ m}^2$.

Technische Information

Gebinde 1 Liter 0408 Art. Nr. Flammpunkt 56°C Dichte 0,802-0804 g/cm³ Geruch Benzinartig Farbe Farblos Transportangabe Gefahrengut geschlossen bei Raumtemperatur Lagerung Haltbarkeit 2 lahre

Anwendung

Verarbeitungstemperatur 10 bis 25°C. Steinimprägnierung nur auf saugfähigen, absolut sauberen und trockenen Untergrund, dünn mit trockenem Schwamm, aufgetragen. Überschüssiges Imprägniermittel sofort entfernen. Bei stark saugenden Böden ist ein zweiter Auftrag in 6–8 Stunden Abstand erforderlich. Die wasser- und ölabweisende Wirkung entwickelt sich nach ca. 24 Stunden.







Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen und unserer Erfahrung. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.